



TECHNICAL BULLETIN

90/42 16th Floor, Sathorn Thani Bldg., North Sathorn, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: (66)2-863-3200 Fax: (66)2-863-4955 www.egispro.com

DAP[®] Concrete and Mortar Filler and Sealant

- มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง
- กันน้ำได้และทนต่อสภาพอากาศ
- ทาสีทับได้
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ทนต่อน้ำมัน คราบน้ำมัน และความเค็ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

DAP[®] Concrete and Mortar Filler and Sealant คือ ยาแนวคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับอุดรอยแตกกร้าวและช่องว่างของคอนกรีต ปูนของผนังอิฐ มีส่วนผสมของ Silicone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะและต้านทานน้ำ , น้ำมัน, คราบน้ำมัน, ความเค็มและสามารถทาสีทับได้ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อเสนอแนะ:

เหมาะสำหรับการยิงและการปิดรอยต่อ :

- ถนนคอนกรีตหรือพื้นคอนกรีต
- บริเวณขอบอ่างหรือขอบสระ
- ทางเท้า
- ชั้บบันได
- ลาน
- พื้นโรงรถ
- พื้นผิวคอนกรีตหรือพื้นผิวอื่นๆ

เหมาะสำหรับวัสดุ :

- คอนกรีต
- ปูน
- อิฐ
- หิน
- อิฐก้อน
- อิฐบล็อก
- ขอบบัว/เชิงบัว
- ไม้
- วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

คุณสมบัติพิเศษ:

- ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมสารอื่นใด
- ทนต่อสภาพอากาศ ป้องกันแสง UV , ฝน , หิมะ หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงสูง , ป้องกันรอยแตกกร้าว
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนต่อน้ำมัน , คราบน้ำมันและคราบเกลือ
- ป้องกันเชื้อรา
- ไม่มีส่วนผสมของสารติดไฟและสารเคมีที่มีพิษ
- ง่ายต่อการทำความสะอาด

เพื่อการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ :

- ติดตั้งในอุณหภูมิเกิน 5°C ไม่ควรติดตั้งในขณะที่ฝนตก
- ไม่ควรใช้ในพื้นที่ ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา
- ระยะห่างของรอยต่อและความลึกของรอยต่อ ต้องไม่มากกว่า 1/2" ถ้ารอยต่อมีความลึกเกิน 1/2" ควรใช้วัสดุรองรับก่อนการติดตั้ง
- ทาสีทับได้หลังจากการติดตั้ง 2 ชั่วโมง สีที่ใช้ควรเป็นสีน้ำมัน หรือสี latex
- รอให้แห้งสนิทภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน
- วัสดุใช้เวลาเซตตัวเต็มที่ภายใน 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นและความลึกของยาแนว
- ไม่ควรเก็บในอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินไป



TECHNICAL BULLETIN

90/42 16th Floor, Sathorn Thani Bldg., North Sathorn, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: (66)2-863-3200 Fax: (66)2-863-4955 www.egispro.com

การเตรียมผิววัสดุ และวิธีการติดตั้ง :

1. ทำความสะอาดพื้นผิว ให้สะอาดและแห้งปราศจากเศษปูนที่แตก
2. ตัดปลายทอซิลิโคนให้โตมม 45 องศา
3. ใส่หลอดลงในป็นยิงยาแนว
4. อุดปิดช่องว่าง
5. หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งควรล้างออกด้วยน้ำ
6. ใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดยาแนวส่วนที่เลอะออก ภายใน 30 นาที
7. สำหรับยาแนวส่วนเกินควรตัดหรือขัดออก

ข้อมูลทางฟิสิกส์และเคมี :

Vehicle:	Acrylic Emulsion
Volatile:	Water
Pigment:	Calcium Carbonate
Solids:	82% + 1% by weight
Weight Per Gallon:	13.6 lbs. + 0.02 lbs.
Service Temperature:	-30°F to 150°F
Freeze/Thaw Stability:	Passes 5 Cycles
Consistency:	Smooth
Shelf Life:	12 months
Coverage:	56 linear feet at 3/16" diameter bead
MSDS No:	00010010001